

## 「砂壁ファイン SK セレクトカラー仕様」品質規格書

## ●仕様

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 商品名        | 砂壁ファイン SK セレクトカラー仕様   |                       |
| 型式コード      | SKFS-□□□（※□□□はカラーNo.） |                       |
| 正味質量       | 主成分                   | 砂                     |
|            | 基材                    | 4,500g/袋              |
|            | ボンド                   | 300g/袋                |
|            | 着色剤(SK セレクトカラー)       | 150g/袋                |
| 使用方法       | 調合                    | 基材+ボンド+SK セレクトカラー     |
|            | 標準加水量                 | 2.0 リットル/袋            |
|            | 標準塗布面積                | 3.3 m <sup>2</sup> /袋 |
|            | 標準塗り厚                 | 1.2～1.5mm(模様付けにより異なる) |
| 梱包単位       | 包装①                   | 基材 4 袋/ケース            |
|            |                       | ボンド 4 袋/ケース           |
|            | 包装②                   | SK セレクトカラー4 袋/ケース     |
| 有効期間(使用期限) |                       | 製造日より 3 年             |

|                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| 分類               | 名称          | 建築用仕上塗材              |
|                  | 種類          | 内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材      |
|                  | 呼び名         | 内装薄塗材 W              |
| 日本工業規格           | 区分          | JIS A 6909           |
|                  | 表示許可番号      | TC0707014            |
| ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 等級          | F☆☆☆☆                |
| 防火材料             | 認定          | 国土交通大臣               |
|                  | 証明          | NPO 法人湿式仕上技術センター     |
|                  | 区分/認定番号/品目名 | 不燃材料/NM-8574/繊維壁材塗り  |
|                  |             | 準不燃材料/QM-9814/繊維壁材塗り |
|                  |             | 難燃材料/RM-9363/繊維壁材塗り  |

●物性

| 試験項目               |                | 日本工業規格の品質規定                                                                                                                                                                                            | 成績        |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 初期乾燥による<br>ひび割れ抵抗性 |                | ひび割れがないこと。                                                                                                                                                                                             | 異常なし      |
| 付着強さ               |                | 0.2N/mm <sup>2</sup> 以上。                                                                                                                                                                               | 0.46      |
| 耐摩耗性               |                | はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと。                                                                                                                                                                                  | 異常なし      |
| 耐変退色性              | 表面状態           | ひび割れ、剥がれがないこと。                                                                                                                                                                                         | 異常なし      |
|                    | グレースケール<br>(号) | 3号以上                                                                                                                                                                                                   | 合格<br>(4) |
| 耐アルカリ性B法           |                | ひび割れ、剥れ、膨れ、しわ、変色、つやの変化がないこと。                                                                                                                                                                           | 異常なし      |
| かび抵抗性              |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法に準ずる。</li> <li>試料又は試験片の接種した部分に対し、</li> <li>0：菌系の発育が認められない。</li> <li>1：菌系の発育部分の面積が全面積の 1/3 未満。</li> <li>2：菌系の発育部分の面積が全面積の 1/3 以上。</li> </ul> | 0         |

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の内装薄塗材 W に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上