

「チップロード用着色メンテナスコート」成分表

● 主たる構成材料

A 剤

構成材料名	配合率(重量%)
ウレタン樹脂(イソシアネート樹脂)	65~75
酢酸エチル	1~10
エチルベンゼン	0.1~10
キシレン	0.1~10
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.1~1

B 剤

構成材料名	配合率(重量%)
アクリルウレタン樹脂	30~40
酸化チタン	0~20
酸化鉄	0~10
銅及びその化合物	0~10
トルエン	20~30
キシレン	1~10
酢酸イソブチル	1~10
メチルイソブチルケトン	1~10
エチルベンゼン	1~10
スチレン	0.1~1
アクリル酸ブチル	0.1~1
ブタノール	0~1
消泡剤	0.1~0.5
分散剤	0.1~1.5

シンナー

構成材料名	配合率(重量%)
トルエン	10~40
キシレン	15~30
エチルベンゼン	15~30
酢酸イソブチル	5~20
酢酸エチル	1~15
メチルイソブチルケトン	1~15

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。

以上