



年 月 日

四国化成建材株式会社

「チップロード用着色メンテナスコート」品質規格書

●製品仕様

| | | |
|------------------|---|--|
| 商品名 | チップロード用着色メンテナスコート | |
| 型式コード | セット : CPR-J□□ (□□はカラー番号) A剤+B剤 : CPR-JAB□□ (□□はカラー番号) シンナー : CPR-JS | |
| 正味質量 | 主成分 | ウレタン樹脂、顔料 |
| | A剤 | 3 kg/缶 |
| | B剤 | 12 kg/缶 |
| | シンナー | 4 リットル/缶 |
| 使用方法 | 調合 | A剤:B剤=1:4 シンナーは上記混合物 1 kgに対し 0.15~0.20 kg |
| | 標準塗布面積 | 12~15 m ² /セット |
| 包装 | 梱包単位 | A剤:3 kg/缶 B剤:12 kg/缶 シンナー:4 リットル/缶 |
| 有効期間(使用期限) | 製造日より半年 | |
| ホルムアルデヒド 放散等級 | 等級 | F☆☆☆☆ |
| | 認定 | 日本建築仕上材工業会 |
| | 登録番号 | 2110023 |

●物性

| 試験項目 | 結果 | 備考 |
|----------------|-----|-------------------------------|
| 伸び率(%) | 150 | ストログラフ引張試験 23°C、速度 100 mm/min |
| 摩耗量(mg) | 50 | テーパー摩耗試験CS-17、荷重 9.8N、1000 回転 |
| 衝撃吸収性 (G 値) | 塗布前 | ゴムチップ成形品の「チップロードタイルタイプ」に |
| | 塗布後 | 標準量を塗布してテスト。 |

※自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上