

「チップロード(鋳塗リタイプ) 15 m²セット品」品質規格書

商品名		チップロード(鋳塗リタイプ) 15 m ² セット品			
型式コード		CPRN150-□□S (夏用)		CPRN150-□□W (冬用)	
使用方法	標準塗り面積 (m ²)	15.0		15.0	
	標準塗り厚 (mm)	7.5		7.5	
梱包内容	樹脂セット	主剤(夏用) 18kg/缶		主剤(冬用) 18kg/缶	
		プライマー 3 kg/缶		プライマー 3 kg/缶	
	骨材	50~58 16.5kg/袋×5	60~63・70 15kg/袋×5	50~58 16.5kg/袋×5	60~63・70 15kg/袋×5
試験項目		測定値		試験方法	
		50~58	60~63・70		
接着強度(N/mm ²) (kgf/cm ²)		0.7 7.1	0.7 7.1	建研式 引っ張り試験機による	
引張り強さ(Mpa)		0.8	0.4	JIS K 6251 に準じる	
伸び率(%)		90	42	JIS K 6251 に準じる	
硬さ(C Type)		68	69	JIS K 6253 に準じる	
衝撃吸収性(加速度 G)		70~83	70~83	JIS A 6519 に準じる	
滑り抵抗	Dry(B.P.N)	99	99	ASTM E303	
	Wet (B.P.N)	53	51		
	Dry(C.S.R)	0.63	0.67	JIS A 1454 に準じる	
	Wet (C.S.R.)	0.66	0.66		
透水性(cm/sec)		1.3	1.5	日本道路建設業協会	
促進耐候性		黄変など異状なし	黄変など異状なし	ウェザーメーター試験機 (600hr)	

※ 上記はサンプルの測定値であり、保証値ではありません。

以上