

「美ブロシルキーHG」品質規格書

商品名		美ブロシルキーHG		
型式コード		BSHG-S□□□(□内はカラーNo.)		
セット内容		ex.シーラー	ブロック目地処理材	上塗材
主成分		—	土・炭素繊維	砂・土・パルプ・繊維
正味質量		400g	2,700g ボンド(合成樹脂エマルジョン)500g含む	10,650g ボンド(合成樹脂エマルジョン)1,500g、 SKセレクトカラー150g含む
使用方法	調合	—	壁材・ボンド	壁材・ボンド・SKセレクトカラー
	標準加水量	薄めず原液使用	0.25 ^{リットル} /袋	1.2 ^{リットル} /袋
	標準塗布面積	400g/2㎡	2,700g/2㎡	10,650g/2㎡
	標準塗り厚	—	下地の不陸により異なる	2.0mm(模様付けで異なる)
梱包単位		ex.シーラー、ブロック目地処理材(1袋+ボンド1袋)、上塗材(1袋+ボンド1袋)/ケース SKセレクトカラー1袋(別梱包) S001(白色)には、SKセレクトカラーが要りません。上塗材の基材に着色された仕様となります。		
有効期間		製造日より3年		
試験項目		判定基準		成績
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと		異状なし
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと		異状なし
付着強さ	標準状態	0.5N/mm ² (5.1kgf/cm ²)以上		1.18(12.0)
	浸水後	0.3N/mm ² (3.1kgf/cm ²)以上		0.72(7.3)
温冷繰り返し作用に 対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、 著しい変色及び光沢低下が無いこと		異状なし
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと		異状なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと		異状なし
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分 に比べて、くもり及び変色が著しくないこと		異状なし
耐候性 A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上 であること		異状なし (4～5号)
かび抵抗性		JIS Z 2911(0:菌糸の発育が認められない。)		0
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分				F☆☆☆☆

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上