

年 月 日

四国化成建材株式会社

「スーパーカーボンプラスター」成分表

● 主たる構成材料（※印は有機物）

構成材料名	配合率(重量%)
※ 酢酸ビニル系再乳化形粉末樹脂	※ 4.5～5.5
無機質骨材(珪砂 等)	20～30
無機質粉体(けい石粉)	60～70
無機質添加剤(炭素繊維 等)	3.0～3.5
※ 有機質添加剤(メチルセルロース 等)	※ 0.6～0.8

※有機質分 5.0～6.0% 無機質分 94～95%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用しておりません。

以上