

年 月 日

四国化成建材株式会社

「エコ美ウォールHG耐水タイプ」品質規格書

商品名	エコ美ウォール HG 耐水タイプ		
型式コード	EBHG-WN□□□、 EBHG-WP□□□、 EBHG-WG□□□		
ホルムアルデヒド 放散等級区分	F☆☆☆☆		
	日本建築仕上材工業会		
	2312010		

	主成分	アクリルシリコンエマルション
正味質量	基材	2,000g/袋
	着色剤 (SK セレクトカラー)	150 g /袋
使用方法	調合	基材、SK セレクトカラー
	標準加水量	基本は加水無し
	標準塗布面積	5~7 m ² /袋
梱包単位	包装①	基材 4 袋/ケース
	包装②	SK セレクトカラー4 袋/ケース
有効期間 (使用期限)		製造日より 1 年

(EBHG-WP800, EBHG-WG900 は SK セレクトカラーを使用しない。)

JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルションペイント試験法に準ずる自社測定結果

試験項目	判定基準		成績
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。		合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があつてはならない。		合格
乾燥時間	標準状態	2 時間以内	合格
	5 °C	4 時間以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。		合格
耐水性	9 6 時間浸したとき異常がないものとする。		合格
耐アルカリ性	4 8 時間浸したとき異常がないものとする。		合格
耐洗浄性	500 回の洗浄に耐えるものとする。		合格
促進耐候性	白亜化の等級は 1 以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくならないものとする。		合格
屋外暴露耐候性	12 ヶ月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくならないものとする。		合格

以上