

「パレットクリームHG」品質規格書

商品名		パレットクリームHG	
型式コード		PCHN-□□□(□内はカラーNo.)	
主成分		アクリルシリコンエマルジョン・砂・パルプ	
正味質量		20kg/缶	
使用方法	調合	白基材(1缶)+SKセレクトカラー2本(150g×2) ※カラーNo.001はSKセレクトカラー不要	
	標準加水量	—	
	標準塗布面積	模様パターンにより異なる	
	標準塗り厚	1.2mm～3.0mm(仕上げ・模様付けにより異なる)	
梱包単位		20kg缶	
有効期間		製造日より6ヶ月	
試験項目		判定基準	成績
低温安定性		かたまりがなく、組成物の分離及び凝集がないこと	異常なし
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがないこと	異常なし
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準状態	0.5N/mm ² (5.1kgf/cm ²)以上	1.1(11.1)
	浸水後	0.3N/mm ² (3.1kgf/cm ²)以上	0.6(6.1)
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、著しい変色及び光沢低下が無いこと	異常なし
透水性 A法(mm)		10.0以下	0.0
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと	異常なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと	異常なし
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	異常なし
耐候性 A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること	異常なし (4～5号)
可とう性		ひび割れがないこと	異常なし
かび抵抗性		JIS Z 2911(0:菌糸の発育が認められない。)	0
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上