

「ペブルウォール」品質規格書

商品名		ペブルウォール	
型式コード		PVW-□□(□内はカラーNo.)	
主成分		天然石、水系ウレタン樹脂、溶剤系アクリル樹脂（プライマー）	
正味質量		骨材13,000g/袋＋ボンド（合成樹脂エマルジョン）2,000g/袋＋接着強化剤42g/袋 ＋粉末添加剤97g/袋、プライマー500g/缶	
使用方法	調合	（プライマー）原液のまま使用する （上塗材）骨材＋ボンド＋接着強化剤＋粉末添加剤	
	標準加水量	0.6リットル/袋	
	標準塗布面積	3.3㎡/セット	
	標準塗り厚	2.0mm（仕上げ・模様付けにより異なる）	
梱包単位		骨材1袋、樹脂1セット/ケース	
有効期間（使用期限）		製造日より1年	
試験項目		判定基準	成績
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準状態	0.5N/mm ² (5.1kgf/cm ²) 以上	1.2 (12.2)
	浸水後	0.3N/mm ² (3.1kgf/cm ²) 以上	1.0 (10.2)
温冷繰り返し作用に 対する抵抗性		試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、 著しい変色及び光沢低下が無いこと	異状なし
耐洗浄性		はがれ及び磨耗による基板の露出がないこと	異状なし
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと	異状なし
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分 に比べて、くもり及び変色が著しくないこと	異状なし
耐候性 A法		ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上 であること	異状なし (4～5号)
日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級区分			F☆☆☆☆

※JIS A 6909 建築用仕上塗材の外装薄塗材 E に基づき、自社で測定したデータです。

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

以上